

MC-PowerFlow 6258

Суперводоредукувальна/ суперпластифікувальна добавка для бетонів



Добавка для бетонів, що прискорює тверднення

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- Сильний пластифікувальний та водоредукувальний ефекти
- Надає бетону високу ранню міцність
- Не містить компонентів, які викликають корозію арматури
- Економічне дозування
- Сумісний з повітровтягувальними добавками

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА

- Товарного бетону
- Збірного залізобетону
- Архітектурного бетону
- Високоміцного бетону
- Бетону з високими вимогами до якості поверхні
- Бетону, стійкого до агресивних факторів навколишнього середовища
- Бетонних сумішей в умовах низьких температур

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ

MC-PowerFlow 6258 – синтетична добавка останнього покоління на основі ефірів полікарбонатів.

Дозування добавки MC-PowerFlow 6258 визначається на підставі попередніх випробувань з урахуванням необхідної початкової міцності бетону та інших заданих властивостей.

Застосування MC-PowerFlow 6258 дозволяє отримувати стабільні бетонні суміші без розшарування для будь-якого класу пластичності. Добавка забезпечує значне підвищення легкоукладальності бетонної суміші без збільшення вмісту води. Необхідні технологічні та експлуатаційні властивості досягаються за рахунок невисокого дозування добавки.

Під час виконання бетонних робіт в умовах низьких температур слід керуватися чинними нормативними документами, що регламентують бетонування в зимових умовах.

MC-PowerFlow 6258 може застосовуватися у комбінації з іншими добавками МЦ БАУХЕМІ. Детальнішу інформацію щодо сумісності та рекомендацій з використання можуть надати технічні консультанти компанії.

Допускається застосування добавки безпосередньо на будівельному майданчику в автобетонозмішувачі відповідно до діючих норм і правил.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ПРОДУКТУ MC-POWERFLOW 6258

Показник	Одиниця виміру	Значення	Примітки
Густина	кг/дм³	1,060-1,110	
Рекомендоване дозування	г	2-50	на 1 кг цементу
Вміст хлориду	%	≤ 0,10	від маси
Вміст лугу (еквівалент Na ₂ O)	%	≤ 2,0	від маси

Всі технічні дані базуються на лабораторних випробуваннях за нормальних умов (при температурі 20±2°C та відносної вологості повітря 50%).

ДАНІ ПРОДУКТУ MC-POWERFLOW 6258

Вид добавки	Суперводоредукувальна/ суперпластифікувальна (ДСТУ EN 934-2: Т3.1/ 3.2) Добавка, що прискорює тверднення (ДСТУ EN 934-2: Т7)
Назва добавки	MC-PowerFlow 6258
Колір	Від жовтого до світло-коричневого
Стан	Однорідна рідина
Транспортування та зберігання	Транспортувати при температурі вище -5°C Зберігати в оригінальному заводському пакуванні при температурі вище -5°C. Уникати потрапляння прямих сонячних променів
Термін придатності	12 місяців
Тип пакування	Бочки 200 кг Контейнери 1 000 кг

Для перевірки ефективності продукту рекомендовано провести попередні випробування відповідно до умов застосування.

Дані технічної карти ґрунтовані на лабораторних випробуваннях і можуть змінюватися у практичному застосуванні. Для визначення індивідуальної технічної придатності продукту необхідно провести попередні випробування відповідно до умов застосування.