

MC-TechniFlow 64 W

Суперводоредукувальна/ суперпластифікувальна добавка для бетонів

Добавка для бетонів, що прискорює тверднення



ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- Сильний пластифікувальний та водоредукувальний ефекти
- Не містить компонентів, які викликають корозію арматури
- Економічне дозування
- Сумісний з повітрягугувальними добавками

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА

- Товарного бетону
- Збірного залізобетону
- Архітектурного бетону
- Високоміцного бетону
- Бетону з високими вимогами до якості поверхні
- Бетону, стійкого до агресивних факторів навколишнього середовища
- Бетонних сумішей в умовах низьких температур

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ

MC-TechniFlow 64 W – синтетична добавка, виготовлена за найновішою технологією полікарбоксидатів.

Дозування добавки MC-TechniFlow 64 W визначається на підставі проведених раніше контрольних випробувань, беручи до уваги необхідну початкову міцність бетону та інші властивості.

Використання MC-TechniFlow 64 W дозволяє отримувати стабільні бетонні суміші різних класів пластичності без розшарування. Добавка дає можливість значно збільшити пластичність бетонної суміші без збільшення вмісту води.

Спеціальний механізм дії дозволяє виготовляти бетонні суміші з низьким вмістом води і при цьому з високою пластичністю і легкоукладальністю. Бажані властивості бетонної суміші досягаються невисоким дозуванням добавки.

При проведенні бетонування в умовах низьких температур слід керуватися чинними нормативними документами, що регламентують виконання робіт по бетонуванню в умовах низьких температур.

MC-TechniFlow 64 W можна використовувати у комбінації з іншими добавками МЦ БАУХЕМІ. Детальнішу інформацію можуть надати наші технічні консультанти.

Допускається застосування на будівельному майданчику у автобетонозмішувачі у відповідності до діючих норм та правил.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ПРОДУКТУ MC-TECHNIFLOW 64 W

Показник	Одиниця виміру	Значення	Примітки
Густина	кг/дм ³	1,075-1,085	
Рекомендоване дозування	г	2-50	на 1 кг цементу
Вміст хлориду	%	≤ 0,10	від маси
Вміст лугу (еквівалент Na ₂ O)	%	≤ 2,0	від маси

Всі технічні дані базуються на лабораторних випробуваннях за нормальних умов (при температурі 20±2°C та відносної вологості повітря 50%).

ДАНІ ПРОДУКТУ MC-TECHNIFLOW 64 W

Вид добавки	Суперводоредукувальна/ суперпластифікувальна (ДСТУ EN 934-2: Т3.1/ 3.2) Добавка, що прискорює тверднення (ДСТУ EN 934-2: Т7)
Назва добавки	MC-TechniFlow 64 W
Колір	Світло-коричневий
Стан	Однорідна рідина
Транспортування та зберігання	Транспортувати при температурі вище 0°C Зберігати в оригінальному заводському пакуванні при температурі вище 0°C. Уникати потрапляння прямих сонячних променів
Термін придатності	12 місяців
Тип пакування	Бочки 200 кг Контейнери 1 000 кг

Для перевірки ефективності продукту рекомендовано провести попередні випробування відповідно до умов застосування.

Дані технічної карти ґрунтовані на лабораторних випробуваннях і можуть змінюватися у практичному застосуванні. Для визначення індивідуальної технічної придатності продукту необхідно провести попередні випробування відповідно до умов застосування.