

MC-TechniFlow 64

Суперводоредукувальна/ суперпластифікувальна добавка для бетонів зі сповільненням тужавлення



ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- Сильний пластифікувальний та водоредукувальний ефекти
- Тривале збереження властивостей бетонної суміші в часі
- Може використовуватись для виготовлення бетонів з високою якістю поверхні
- Надає бетону високу ранню міцність
- Не містить хлоридів
- Не містить компонентів, які викликають корозію арматури
- Економічне дозування
- Сумісний з повітровтягувальними добавками

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА

- Товарного бетону
- Архітектурного бетону
- Високоміцного бетону
- Бетону з високими вимогами до якості поверхні
- Бетонних сумішей за умови високих температур навколишнього середовища

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ

MC-TechniFlow 64 – синтетична добавка, виготовлена за найновішою технологією на основі ефірів полікарбоксилатів.

Дозування добавки MC-TechniFlow 64 визначається на підставі проведених раніше контрольних випробувань, беручи до уваги необхідну початкову міцність бетону та інші його властивості.

Використання MC-TechniFlow 64 дозволяє отримувати стабільну бетонну суміш різних класів за консистенцією бетонної суміші без розшарування. Добавка дає можливість значно збільшити рухливість бетонної суміші без збільшення вмісту води.

Спеціальний механізм дії дозволяє виготовляти бетонні суміші з надзвичайно низьким вмістом води і при цьому з високою легкоукладальністю. Бажані властивості бетонної суміші досягаються невисоким дозуванням добавки.

MC-TechniFlow 64 можна використовувати у комбінації з іншими добавками МЦ БАУХЕМІ. Детальнішу інформацію можуть надати наші технічні консультанти. Допускається застосування на будівельному майданчику у автобетонозмішувачі у відповідності до діючих норм та правил.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ПРОДУКТУ MC-TECHNIFLOW 64

Показник	Одиниця виміру	Значення	Примітки
Густина	кг/дм ³	1,095-1,120	
Рекомендоване дозування	г	2-50	на 1 кг цементу
Вміст хлориду	%	≤ 0,10	від маси
Вміст лугу (еквівалент Na ₂ O)	%	≤ 2,0	від маси

Всі технічні дані базуються на лабораторних випробуваннях за нормальних умов (при температурі 20±2°C та відносної вологості повітря 50%).

ДАНІ ПРОДУКТУ MC-TECHNIFLOW 64

Вид добавки	Суперводоредукувальна/ суперпластифікувальна добавка для бетонів зі сповільненням тужавлення (ДСТУ EN 934-2: T11.1/ 11.2)
Назва добавки	MC-TechniFlow 64
Колір	Коричневий
Стан	Однорідна рідина
Транспортування та зберігання	Транспортувати при температурі вище +5°C. Зберігати в оригінальному заводському пакуванні при температурі вище +5°C. Уникати потрапляння прямих сонячних променів
Термін придатності	12 місяців
Тип пакування	Бочки 200 кг Контейнери 1 000 кг

Для перевірки ефективності продукту рекомендовано провести попередні випробування відповідно до умов застосування.

Дані технічної карти ґрунтовані на лабораторних випробуваннях і можуть змінюватися у практичному застосуванні. Для визначення індивідуальної технічної придатності продукту необхідно провести попередні випробування відповідно до умов застосування.