

Muraplast FK 59

Суперводоредукувальна/ суперпластифікувальна добавка для бетонів



ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- Сильний пластифікувальний та водоредукувальний ефекти
- Економічне дозування
- Інтенсивна диспергація цементної пасти
- Не містить компонентів, що викликають корозію арматури
- Полегшує перекачування, укладку та вібрацію бетонної суміші

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА

- Товарного бетону
- Архітектурного бетону
- Високоміцного бетону
- Високофункціонального бетону
- Бетону, що піддається впливам сульфатних та кислотних середовищ
- Бетонних сумішей з високою рухливістю
- Самоущільнюючих бетонних сумішей

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ

Muraplast FK 59 – суперпластифікатор, який можна застосовувати з цементами, вимоги до яких встановлено ДСТУ Б EN 197-1:2015.

Muraplast FK 59 зменшує поверхневий натяг води. Внаслідок інтенсивної диспергації надає високу пластичність бетонної суміші навіть при невеликому дозуванні. За допомогою добавки зменшуються агломерації з частинок цементу, збільшуючи при цьому зв'язність бетонної суміші та полегшуючи її укладку.

Дозування Muraplast FK 59 відбувається під час перемішування бетонної суміші. Рекомендуємо додавати добавку разом з водою замішування. Слід вибирати такий час перемішування, під час якого добавка повністю проявить свою пластифікувальну дію.

Muraplast FK 59 можна використовувати з іншими добавками МЦ БАУХЕМІ. Детальнішу інформацію можуть надати наші технічні консультанти.

Великі ємності для добавок слід періодично чистити для уникнення осаду з інертних частинок.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ПРОДУКТУ MURAPLAST FK 59

Показник	Одиниця виміру	Значення	Примітки
Густина	кг/дм ³	1,070-1,130	
Рекомендоване дозування	г	2-30	на 1 кг цементу
Вміст хлориду	%	≤ 0,10	від маси
Вміст лугу (еквівалент Na ₂ O)	%	≤ 2,0	від маси

Всі технічні дані базуються на лабораторних випробуваннях за нормальних умов (при температурі 20±2°C та відносної вологості повітря 50%).

ДАНІ ПРОДУКТУ MURAPLAST FK 59

Вид добавки	Суперводоредукувальна/ суперпластифікувальна (ДСТУ EN 934-2: Т3.1/ 3.2)
Назва добавки	Muraplast FK 59
Колір	Світло-коричневий
Стан	Однорідна рідина
Транспортування та зберігання	Транспортувати при температурі вище +5°C Зберігати в оригінальному заводському пакуванні при температурі вище +5°C. Уникати потрапляння прямих сонячних променів
Термін придатності	12 місяців
Тип пакування	Бочки 200 кг Контейнери 1 000 кг

Для перевірки ефективності продукту рекомендовано провести попередні випробування відповідно до умов застосування.

Дані технічної карти ґрунтуються на лабораторних випробуваннях і можуть змінюватися у практичному застосуванні. Для визначення індивідуальної технічної придатності продукту необхідно провести попередні випробування відповідно до умов застосування.