

Murasan BWA 16

Повітров'язувальна/пластифікувальна добавка для розчину для кладки



ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- Не містить хлоридів
- Покращує стабільність форми свіже відформованого бетону
- Покращує текстуру поверхні
- Надає бетону високу ранню міцність
- Підвищує міцність бетону на стиск та згин
- Підвищує водонепроникність бетону
- Підвищує стійкість бетону проти дії морозу та солей відтаювання

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА

- Виробів з бетону, наприклад:
 - Бруківки
 - Бордюрного каменю

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ

Murasan BWA 16 — багатофункціональна добавка з фізико-хімічним механізмом дії, розроблена відповідно до вимог будівельної галузі для виробництва високоякісних бетонних виробів.

Фізико-хімічний ефект системи забезпечує інтенсивну диспергацію цементного тіста, що спричиняє змащувальну дію між сталеву формою та бетонною сумішшю під час процесу формування. У результаті цього значно покращуються поверхневі властивості готових виробів.

Зниження внутрішнього тертя сприяє кращому зчепленню цементного тіста із заповнювачами, а також зменшує стирання деталей форм, вставок і загальне зношення виробничого обладнання.

Murasan BWA 16 вводиться в бетонну суміш разом із водою замішування або за допомогою спеціального дозувального обладнання. Додавання домішки у суху бетонну суміш не допускається.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ПРОДУКТУ MURASAN BWA 16

Показник	Одиниця виміру	Значення	Примітки
Густина	кг/дм ³	1,004-1,010	
Рекомендоване дозування	г	0,1-5	на 1 кг цементу
Вміст хлориду	%	≤ 0,1	від маси
Вміст лугу (еквівалент Na ₂ O)	%	≤ 5,0	від маси

Всі технічні дані базуються на лабораторних випробуваннях за нормальних умов (при температурі 20±2°C та відносної вологості повітря 50%).

ДАНІ ПРОДУКТУ MURASAN BWA 16

Вид добавки	Повітров'язувальна/пластифікувальна добавка для розчину для кладки (ДСТУ EN 934-3: T2)
Назва добавки	Murasan BWA 16
Колір	Блакитний
Стан	Однорідна рідина
Транспортування та зберігання	Транспортувати при температурі вище від +5°C до +30°C Зберігати в оригінальному заводському пакуванні при температурі від +5°C до +30°C. Уникати потрапляння прямих сонячних променів
Термін придатності	12 місяців
Тип пакування	Каністри 10 кг Бочки 200 кг Контейнери 1 000 кг

Для перевірки ефективності продукту рекомендовано провести попередні випробування відповідно до умов застосування.

Дані технічної карти ґрунтовані на лабораторних випробуваннях і можуть змінюватися у практичному застосуванні. Для визначення індивідуальної технічної придатності продукту необхідно провести попередні випробування відповідно до умов застосування.