

MC-TechniFlow 169 W

Суперводоредукувальна/ суперпластифікувальна добавка для бетонів

Добавка для бетонів, що прискорює тверднення



ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- Сильний пластифікувальний та водоредукувальний ефекти
- Надає бетону високу ранню міцність
- Економічне дозування
- Сумісний з повітрягудувальними добавками
- Не містить компонентів, які викликають корозію арматури

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА

- Товарного бетону
- Збірного залізобетону
- Архітектурного бетону
- Високоміцного бетону
- Бетону з високими вимогами до якості поверхні
- Бетону, стійкого до агресивних факторів навколишнього середовища
- Бетонних сумішей в умовах низьких температур

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ

MC-TechniFlow 169 W – це сучасна синтетична добавка, виготовлена за новітньою технологією полікарбоксилатів.

Спеціальна технологія дії дозволяє виготовляти бетонні суміші з низьким водоцементним співвідношенням, одночасно досягаючи високої легкоукладальності та пластичності. Бажані характеристики суміші досягаються при невеликому дозуванні добавки.

Рекомендоване дозування MC-TechniFlow 169 W визначається на основі попередніх лабораторних випробувань, з урахуванням необхідної початкової міцності бетону та інших властивостей бетонної суміші.

Використання MC-TechniFlow 169 W забезпечує однорідність бетонних сумішей різних класів пластичності без розшарування та значно підвищує пластичність без додаткової води.

Застосування добавки у автобетонозмішувачі на будівельному майданчику дозволяється відповідно до чинних норм та правил.

MC-TechniFlow 169 W сумісна з іншими добавками МЦ БАУХЕМІ. Докладнішу інформацію можна отримати у технічних консультантів.

При бетонуванні у холодну пору року необхідно дотримуватися чинних нормативів, що регламентують виконання робіт за низьких температур.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ПРОДУКТУ MC-TECHNIFLOW 169 W

Показник	Одиниця виміру	Значення	Примітки
Густина	кг/дм ³	1,105-1,165	
Рекомендоване дозування	г	2-50	на 1 кг цементу
Вміст хлориду	%	≤ 0,10	за масою
Вміст лугу (еквівалент Na ₂ O)	%	≤ 7,0	за масою

Всі технічні дані базуються на лабораторних випробуваннях за нормальних умов (при температурі 20±2°C та відносної вологості повітря 50%).

ДАНІ ПРОДУКТУ MC-TECHNIFLOW 169 W

Вид добавки	Суперводоредукувальна/ суперпластифікувальна (ДСТУ EN 934-2: Т3.1/ 3.2) Добавка, що прискорює тверднення (ДСТУ EN 934-2: Т7)
Назва добавки	MC-TechniFlow 169 W
Колір	Коричневий
Стан	Однорідна рідина
Транспортування та зберігання	Транспортувати при температурі вище -15°C Зберігати в оригінальному заводському пакуванні при температурі вище -15°C. Уникати потрапляння прямих сонячних променів
Термін придатності	12 місяців
Тип пакування	Бочки 200 кг Контейнери 1 000 кг

Дані технічної карти ґрунтуються на лабораторних випробуваннях і можуть змінюватися у практичному застосуванні. Для визначення індивідуальної технічної придатності продукту необхідно провести попередні випробування відповідно до умов застосування.

Система управління якістю ТОВ «МЦ БАУХЕМІ» сертифікована відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) (сертифікат № UA232160 від 06.02.2026) та ISO 9001:2015 (сертифікат № UA232159 від 06.02.2026).