

Murapor Kombi 756

Повітровтягувальна/пластифікувальна добавка для розчину для кладки



ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- Зберігає вихідні властивості розчину впродовж 36 годин
- Стабілізує розчин, збільшуючи його однорідність
- Заміняє вапно в розчині

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА

- Будівельних розчинів класів М 1 ÷ М 20 (відповідно до ДСТУ EN 998-2)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ

Murapor Kombi 756 можна застосовувати з цементами, вимоги до яких встановлено ДСТУ Б EN 197-1:2015.

Домішка вводиться у розчин за допомогою спеціального дозуючого пристрою.

Механізм дії домішки дозволяє отримувати будівельні розчини, що мають задані властивості впродовж 36 годин. Це дає можливість тримати запаси будівельного розчину на будівельному майданчику й уникати простоїв у роботі. У випадку переривання робіт слід накривати ємності з розчином поліетиленовою плівкою для протидії його зневодненню.

Домішка дозволяє покращувати теплоізоляційні властивості розчину, а також зменшувати витрати сировинних матеріалів для виготовлення 1 м³ розчину.

Для досягнення оптимального ефекту рекомендується додавати продукт до бетонної суміші під час перемішування разом із водою замішування.

Час перемішування розчину з Murapor Kombi 756 повинен складати не менше 1 хв.

Властивості розчину залежать від виду цементу, піску, а також кліматичних умов. Тому слід обов'язково проводити попередні випробування.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ПРОДУКТУ MURAPOR KOMBI 756

Показник	Одиниця виміру	Значення	Примітки
Густина	кг/дм ³	1,142-1,155	
Рекомендоване дозування	г	2-15	на 1 кг цементу
Вміст хлориду	%	≤ 0,1	за масою
Вміст лугу (еквівалент Na ₂ O)	%	≤ 1,5	за масою

Всі технічні дані базуються на лабораторних випробуваннях за нормальних умов (при температурі 20±2°C та відносної вологості повітря 50%).

ДАНІ ПРОДУКТУ MURAPOR KOMBI 756

Вид добавки	Повітров'язувальна/пластифікувальна добавка для розчину для кладки (ДСТУ EN 934-3: T2)
Назва добавки	Murapor Kombi 756
Колір	Коричневий
Стан	Однорідна рідина
Транспортування та зберігання	Транспортувати при температурі вище +5°C Зберігати в оригінальному заводському пакуванні при температурі вище +5°C Уникати потрапляння прямих сонячних променів
Термін придатності	12 місяців
Тип пакування	Каністри 10 кг Бочки 180 кг Контейнери 1 000 кг

Дані технічної карти ґрунтуються на лабораторних випробуваннях і можуть змінюватися у практичному застосуванні. Для визначення індивідуальної технічної придатності продукту необхідно провести попередні випробування відповідно до умов застосування.

Система управління якістю ТОВ «МЦ БАУХЕМІ» сертифікована відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) (сертифікат № UA232160 від 06.02.2026) та ISO 9001:2015 (сертифікат № UA232159 від 06.02.2026).